

Inducoat HYDROGRAFF HIGH PERFORMANCE Basecoat

PRODUCTPROFIEL

- OMSCHRIJVING :** Hoogperformante watergedragen, tweecomponentige alifatische polyurethaan voor binnen- en buitengebruik. Geschikt voor de behandeling van staal, vloeren, houten vloeren, muren, enz.
Ook geschikt als bescherming tegen graffiti.
- Bijzonder geschikt voor het gebruik als Basecoat voorafgaand aan de applicatie van de eindlaag Hydrograff HP Blue
- KENMERKEN :** Zeer goede chemische weerstand – Uitstekende weerstand tegen abrasie en solventen – Heel hoge hardheid. (Taber abrasie: gewichtsverlies na 1000 cycles/CS 10 = 0.060 g)
- ONDERGRONDEN :** Staal, beton, hout, plastic
- SYSTEEM :** Basecoat: 1 à 2 lagen. De tweede laag kan worden vervangen door één laag Hydrograff HP Blue.
Afwerking: indien nodig: Hydrograff HP Blue

VERWERKINGSGEGEVENS

- VOORBEREIDING ONDERGROND :** De ondergrond dient gereinigd, droog, ontvet en ontstof te zijn.
Voor nieuwe gepolijste betonnen vloeren, moet de curing compound vooreerst verwijderd worden door middel van een curing remover of grid blasting.
- VERWERKINGS-CONDITIES :** Binnen : heel goed verluchten
Buiten : bij droog weer
Omgevingstemperatuur : > 5°C en 35°C
Relatieve luchtvochtigheid : maximum 80%
- APPLICATIE-MIDDELEN** : Borstel, rol of airless (nozzle opening : 007-009)
- VERDUNNING :** Niet verdunnen
- REINIGING :** Water
- VERBRUIK :** Ongeveer 6 m²/L per laag. Dit verbruik niet overschrijden. Een te hoog verbruik kan blazen in de verffilm veroorzaken.
- BIJZONDERHEDEN :** Net voor het gebruik, component B langzaam en onder mechanisch roeren toevoegen aan component A. Na menging, 5 tot 10 minuten laten rusten zodat de luchtbelletjes verdwijnen. Het is aan te raden het mengsel binnen de 4 uur aan te brengen .

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT :	Zijdeglans (25-40 tot 60°)
KLEUREN :	Kleurloos
DENSITEIT	Ca. 1.01
VASTE STOF :	Gewicht : 41% Volume : 41 %
VOS GEHALTE:	Max 20g/L
VLAMPUNT :	n.v.t.
VISCOSITEIT :	15 – 25 P (Brookfield 20 Rpm)
DROOGTIJD :	Overschilderbaar : min. 5 uur
VERPAKKING :	2.5 L – 5 L
BEWARING :	12 maanden, indien vorstvrij bewaard

VEILIGHEIDSGEGEVENS

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.