



WOODPROTECT is een transparante watergedragen impregneer was, die wordt ingezet voor het impregneren en beschermen van buitenhout. Verzorgt het hout en beschermt tegen algen aangroei.

TYPE HOUTSOORTEN

Geschikt voor exotische hardhoutsoorten zoals:

- Teak, Bankirai, Ipé, Padouk, Azobé, Afzelia, Red Cedar

Attentie: niet geschikt voor het gebruik op oppervlakken die al voorzien zijn van een film-vormende coating.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende penetratie in de poriën door de fijne was-emulsie
- Bescherming tot in de poriën van het hout
- Vrijwel geen hechting van algen en mossen
- Ecologisch: geen siliconen of oplosmiddelen
- Dampdoorlatend: laat het hout ademen
- Na aantal maanden zeer lichte vergrijzing
- Vermindert reinigingsschade en verlengt de levensduur
- Uiterlijk: Melkachtige vloeistof
- Geur: Zwakke was geur (natuurlijk)
- Densiteit: 1
- PH-waarde: 9,4
- Viscositeit: 10" / DIN.4mm
- Droogtijden: Stof vrij: 1 uur – afhankelijk van ruwheid en porositeit oppervlak

Geschikt voor gebruik: Na circa 24 uur

Applicatie-condities: maximum 60% luchtvochtigheid
>5°C -<25°C (oppervlakte temperatuur)

VOORBEREIDING

Goed schudden voor gebruik en laat het product na het schudden 5 minuten rusten. Alleen toepassen op een schoon oppervlak. In geval van algen en/of mos verontreiniging: eerst deze aangroei verwijderen met bijvoorbeeld een hogedruk spuit.

APPLICATIE

Het product is direct gereed voor gebruik. Grote oppervlakken kunnen met een lage druk spuit de eerste laag krijgen – kruisgewijs sprayen zodat werkelijk het hele oppervlak geraakt is. Aansluitend met een blokborstel of roller narollen, zodat de poriën van het hout geheel en goed gevuld zijn. Het advies is om minimaal 2 lagen te zetten. Iedere laag op identieke wijze aanbrengen. Na iedere laag beoordelen of het hout het materiaal goed heeft opgenomen; WOODPROTECT trekt in het hout. Voorkom dat de melkachtige substantie niet meer in het hout trekt. Houdt ook de oppervlakte temperatuur goed in de gaten.

Uw werkmateriaal (spuit, roller, borstel) kan met warm water gereinigd worden.

VERBRUIK

Eerste laag: 5-10 m²/liter – afhankelijk van ruwheid en porositeit van het hout
Tweede laag: 10-20 m²/liter

De maximale bescherming is bereikt wanneer het oppervlak verzadigd is; het hout zal dan geen materiaal meer opnemen.

VERPAKKING EN OPSLAG

- 5L Jerrycan
- Houdbaarheid: 2 jaar in een ongeopende verpakking en vorstvrije opslag

VEILIGHEID

WOODPROTECT is een volledig watergedragen product. Raadpleeg altijd het veiligheidsdatablad voor gebruik.