



Betonprotectie is een natuurlijke impregneerwas met een toevoeging van zeer fijngemalen glasdeeltjes. Vult de poriën van het beton waardoor regenwater, luchtvervuiling maar vooral algen en mossen zich langdurig niet aan het oppervlak kunnen hechten.

BETONSOORTEN

Geschikt voor alle betonsoorten zoals:

Colloïdaal beton, Hoge Sterkte beton, Kleurbeton, Lichtbeton, Normaal beton, Schoon beton.

EIGENSCHAPPEN

- Niet filmvormend - vrijwel onzichtbaar
- Volledig watergedragen – 0% oplosmiddelen
- Vrij van siliconen-olie
- Uiterlijk: Melkachtige vloeistof
- Densiteit: 1,06
- Viscositeit: 12"/DIN.4mm
- PH-waarde: 9,4
- Geur: Zwakke wasgeur
- Verkleuring: Geen

VOORBEHANDELING

Voor toepassing het oppervlak eerst regulier reinigen met hogedruk, stoom en/of algenverwijderaar.

VERWERKING

De zeer fijngemalen glasdeeltjes bevinden zich op de bodem van het blik. Het blik dient daarom een aantal minuten goed geroerd te worden, zodat er een homogene vloeistof ontstaat. Na roeren de impregneerwas een paar minuten laten rusten. Grote oppervlakken kunnen met een lagedruk spuit de eerste laag krijgen – kruisgewijs sprayen. Aansluitend met een blokborstel of roller narollen. Zet minimaal 2 lagen. Voorkom dat de melkachtige substantie niet meer door het beton opgenomen wordt.. Houd de oppervlakte temperatuur goed in de gaten.

Droogtijden

- Stofdroog: 30 minuten
- Belasting: na 24 uur bij relatieve luchtvochtigheid van 60%
- Applicatietemperatuur 5-20° Celsius – niet in volle zon op te warme oppervlaktes verwerken
- Praktisch rendement: Laag 1 = 5-10m²
Laag 2 = ½ Laag 1
- Applicatiewijze: Blokborstel, roller, airless
- Reiniging: Water
- Verwijderen: Eenvoudig verwijderbaar met alkalische reiniger Inducoat Ecological Remover

VERPAKKING EN OPSLAG

- Verpakking: 2,5 L Blik (grootverpakking op aanvraag beschikbaar)
- Houdbaarheid: 2 jaar in gesloten verpakking
- Droge en vorstvrije opslag
- Buiten bereik van kinderen houden

VEILIGHEID

De impregneerwas is volledig natuurlijk, vrij van oplosmiddelen en behoeft aldus geen speciale veiligheidsvoorschriften. Wel adviseren wij altijd om kennis te nemen van het veiligheidsinformatieblad.