

Inducoat InduFix

Productinformatieblad (PIB)

Technische bronversie: D001/230221 (Inducoat-code D1) | technische brondatum: 20-01-2026 | redactionele Inducoat-uitgave: 14-09-2026. De redactionele datum is geen nieuwe technische certificering.

OMSCHRIJVING

Watergedragen, ééncomponentige, transparante impregneerprimer voor poreuze en poedervormige ondergronden.

KENMERKEN

Inducoat InduFix is gebaseerd op acrylharsen, gedispergeerd in water. Het wordt gebruikt als impregnatielaag op poreuze ondergronden om het oppervlak te fixeren en af te dichten voordat daaropvolgende coatingsystemen worden aangebracht, zoals decoratieve of functionele coatings op waterbasis. Inducoat InduFix is watergedragen, gemakkelijk te gebruiken, doeltreffend en brandveilig. Deze sneldrogende coating zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de stilstandtijden tijdens de installatie. Het product is vrijwel reukloos, heeft geen nadelige gevolgen voor de buurtbewoners en kan daarom worden gebruikt in bewoonde gebouwen. Inducoat InduFix heeft uitstekende fixerende eigenschappen en de zeer kleine gedispergeerde deeltjes zorgen voor een betere penetratie van de ondergrond.

ONDERGRONDEN

Poreuze ondergronden zoals bakstenen, beton, pleisterwerk en afgeleide producten.

Systemen

Op poreuze ondergronden: Breng +/- 0,10 L per m² aan voor het aanbrengen van het volgende verfsysteem. Deze hoeveelheid kan veranderen afhankelijk van de absorptie van de ondergrond. Inducoat InduFix dringt door in het oppervlak en laat een glanzende afwerking achter.

Verwerkingsgegevens

VERWERKINGSCONDITIES

Omgevingstemperatuur: minimum 5°C (41°F) - Optimaal tussen 12° en 25°C (54° en 77°F) Relatieve luchtvochtigheid: maximum 80% Het is belangrijk om de aanbevolen minimumtemperatuur en maximale luchtvochtigheid te respecteren tijdens de applicatie en het drogen. Besteed bijzondere aandacht aan toepassingen die aan het begin of het einde van het seizoen worden uitgevoerd, wanneer de dagen korter zijn en het risico op condensatie hoog is. Het wordt afgeraden om buitenschilderwerken uit te voeren tijdens de winterperiode.

APPLICATIE-MIDDELEN

Borstel, rol of airless (nozzle opening: 011 - 015). Toepassen tot verzadiging.

VOORBEREIDING ONDERGROND

De ondergrond dient gereinigd, ontstoft en droog te zijn.

VERDUNNING

Het product is klaar voor gebruik

DROOG TIJD (20°C - 68°F)

Stofdroog: 1 uur Overschilderbaar: 4 uren

REINIGING

Water

BIJZONDERHEDEN

Goed mengen voor gebruik.

Technische gegevens

UITZICHT (Gardner 60°): Glanzend.

KLEUREN

Kleurloos.

DENSITEIT

1.02 +/- 0.05 g/cm³

VASTE STOF

Gewicht: ca. 15 % Volume: ca. 15 %

VISCOSITEIT

10 - 20 P (Brookfield 20RPM)

VOS-GEHAALTE

0 g/L

VLAMPUNT

Niet vlambaar;

OPSLAG

24 maanden, indien vorstvrij en bij niet te hoge temperatuur bewaard. Normen and testen ISO 16000-6 / VOS classificatie in Frankrijk

Veiligheidsgegevens

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar. Dit productinformatieblad is opgesteld op basis van onze huidige kennis. De vermelde gegevens vormen slechts een leidraad voor de gebruiker en kunnen op geen enkele wijze als garantie dienen. Deze fiche vervangt alle mogelijke voorgaande versies. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Inducoat-vertegenwoordiger.

VERS. D001/230221